

تأثیر مواد پلیمری در تثبیت جاده‌های جنگلی و کاهش تخریب محیط زیست

فاطمه موسوی^{۱*} و احسان عبدی^۲

^۱ مربی گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا بهبهان

^۲ دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۰۹/۲۸؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۰۸/۰۵)

چکیده

مصالح روسازی، اغلب از بستر رودخانه‌ها یا معادن داخل جنگل برداشت می‌شود. این کار موجب تخریب محیط زیست و تأثیر منفی بر زیستگاه آبزیان و جانوران و از دست رفتن رویشگاه‌ها می‌شود. امروزه استفاده از روش‌های جایگزین برای تثبیت و تأمین مصالح مناسب و در عین حال کاهش هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی، مسئله‌ای مهم به‌شمار می‌رود. در این پژوهش، ماده Road Packer Plus به‌عنوان تیمار برای بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی خاک و کاربرد آن به‌عنوان روشی جایگزین به‌منظور کاهش خسارات زیست‌محیطی، بررسی شد. بدین منظور آزمایش‌های مختلف شامل حدود آتربرگ، تراکم و CBR روی نمونه خاک شاهد و نمونه خاک تیمار شده با درصد پیشنهاد شده سازنده ماده (۱۹/۰ درصد) صورت گرفت. نتایج آزمایش حدود آتربرگ نشان داد که افزودن این ماده به خاک موجب کاهش حد روانی، افزایش حد خمیری و در نهایت کاهش شاخص خمیری خاک می‌شود. نتایج آزمایش تراکم نشان داد افزودن ماده RPP به خاک موجب افزایش حداکثر دانسیته خشک خاک و ثابت ماندن مقدار رطوبت بهینه خاک می‌شود. نتایج آزمایش CBR نیز نشان داد این ماده موجب افزایش ظرفیت باربری خاک می‌شود. البته میزان بهبود خاک منطقه کمتر از مقدار ادعا شده شرکت سازنده است. با توجه به نتایج، استفاده از تثبیت کننده پلیمری RPP با نرخ پیشنهادی، تأثیر زیادی در بهبود ویژگی های خاک آزمایش شده نداشت.

واژه‌های کلیدی: تراکم، حداکثر دانسیته خشک، حدود آتربرگ، ظرفیت باربری.

مقدمه و هدف

جاده‌سازی در جنگل، استانداردها و نکات فنی ویژه‌ای را می‌طلبد، زیرا جاده غیراصولی می‌تواند هزینه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی گسترده‌ای را به موجب شود. بسیاری از زیان‌ها و خسارت‌های عمده ساخت جاده در جنگل با ویژگی‌های خاکی که بستر جاده را تشکیل می‌دهد، ارتباط مستقیم دارد. خاک مهم‌ترین مصالح ساختمانی راه‌های جنگلی است که در عین حال بستر جاده را تشکیل می‌دهد. بنابراین، عملیات جاده‌سازی و تضمین پایداری آن ضروری است. خاک رس، از خاک‌هایی است که به‌وفور در طبیعت یافت می‌شود و مشکلاتی را برای جاده‌سازی به‌وجود می‌آورد (Petry and Little, 2002). با توجه به وجود خاک‌های ریزدانه در بیشتر مناطق جنگل‌های شمال، از خاک این مناطق، نمی‌توان به‌عنوان مصالح ساختمانی مورد نظر استفاده کرد. به‌طور کلی دسترسی مشکل و کیفیت نامناسب مصالح استفاده‌شده برای راه‌ها، چالشی رو به رشد برای طراحان راه‌هاست. از طرفی، امروزه با افزایش هزینه‌های روسازی و نیز وارد آمدن و خسارت به محیط زیست در اثر برداشت مخلوط از معادن جنگل، استفاده از روش‌های جایگزین به‌عنوان مسئله‌ای مهم مطرح شده است یکی از روش‌های جایگزین به‌منظور اصلاح خصوصیات نامطلوب، تثبیت با مواد افزودنی است. تثبیت خاک به اصلاح و بهبود خواص فیزیکی و مهندسی خاک برای تأمین یک رشته اهداف از پیش تعیین‌شده، اطلاق می‌شود (درخشانی و شمس‌راد، ۱۳۸۹). در بیشتر موارد، مطالعات خاک‌شناسی در انتخاب و تعیین روش‌های مناسب اصلاح و بهبود خاک به ما کمک خواهد کرد. اصلاح و بهبود خاک به روش‌های گوناگونی نظیر مکانیکی (Lersow, 2001)، بیولوژیکی (Oades, 1993)، فیزیکی - شیمیایی (رادگهر و همکاران، ۱۳۸۸؛ نامدار الیگودرزی و همکاران، ۱۳۹۱) و الکتریکی (Hu et al., 2013; Estabragh et al., 2014) انجام می‌گیرد. به‌تازگی و

با معرفی انواع مواد شیمیایی نوین (انواع آنزیم و مخلوط‌های پلیمری)، تحول شگرفی در زمینه تثبیت خاک پدید آمده است (Santoni et al., 2003; Kavak et al., 2010)؛ اما متأسفانه تاکنون در ایران در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مطالعاتی برای به کارگیری این مواد انجام نگرفته است. برای تثبیت خاک به‌روش‌های غیرسنتی، نخستین بار در سال ۱۹۹۰ نوعی ماده روغنی به بازار معرفی شد که پس از مشخص شدن آثار زیان‌بخش زیست‌محیطی از رده خارج شد (Scholen, 1995). گزینه‌های بعدی، محلول کلرید کلسیم و قیر امولسیون بودند که تا به امروز نیز مصرف می‌شوند (Scholen, 1995). اما در یک سوی دیگر و در قالب فناوری‌های نوین، مواد پلیمری به بازار عرضه شدند که هیچ‌گونه خسارات زیست‌محیطی ندارند (Hu et al., 2013). همه پلیمرها قابلیت تثبیت‌کنندگی خاک را ندارند و تنها آنهایی مورد توجه قرار گرفته‌اند که خاصیت چسبناکی خوبی با ذرات خاک داشته‌اند، به‌این ترتیب مواد پلیمری کمی برای این منظور شناسایی و معرفی شده‌اند (Scholen, 1995; Rauch et al., 2001; Abadjeva, 2001; Shirsavkar et al., 2010; Faisal, 2012). در زمینه استفاده از مواد تثبیت‌کننده غیرسنتی مطالعاتی صورت گرفته است از جمله Rauch et al. (2001) که تأثیر سه ماده شیمیایی در تثبیت کانی‌های رس مونت‌مریلونیت، ایلیت و کائولینیت در دو بعد ماکروسکوپی و میکروسکوپی را بررسی کردند. مواد شیمیایی استفاده‌شده در این تحقیق شامل تثبیت‌کننده‌های یونی، پلیمرها و آنزیم‌ها بودند. نتایج این بررسی نشان داد که تثبیت‌کننده‌های یونی از طریق جانشینی کاتیونی، موجب بهبود خواص خاک‌های رسی می‌شوند و ماده یونی مورد استفاده با ساختار اسید سولفوریک تغییر چندانی در ساختار خاک ایجاد نمی‌کند. Tolleson et al. (2003) اثر یک آنزیم تثبیت‌کننده را بر گستره وسیعی از خاک‌ها در دامنه بین خاک ماسه‌ای با درجه خیلی پایین تا رس چسبنده بررسی

نوعی پلیمر انجام گرفت که در آن، پلیمر به‌عنوان یک ماده افزودنی به‌منظور بهبود خاکی که برای زیربنای جاده استفاده می‌شد، بررسی شد. آزمایش‌های بارگذاری صفحه‌ای و CBR بر روی خاک تیمارشده با پلیمر انجام گرفت و نتایج با خاک بدون تیمار مقایسه شد که نتایج افزایش مقاومت خاک تیمارشده با پلیمر را نشان داد (Hu et al., 2010). نتایج یک بررسی دیگر نشان داد که مواد افزودنی مایع با پایه آنزیم موجب بهبود خصوصیات خمیری، مقاومت فشاری و حداکثر وزن مخصوص خشک خاک می‌شوند (Mgangira., 2009). در سال ۲۰۱۰ در هند پژوهشی در زمینه تثبیت جاده با استفاده از نوعی پلیمر طبیعی انجام گرفت. در این بررسی از یکی از ضایعات نیشکر به‌عنوان ماده‌ای برای بهبود خصوصیات خاک استفاده کردند. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که این ماده، موجب افزایش CBR و مقاومت خاک و همچنین کاهش رطوبت بهینه و شاخص خمیری خاک می‌شود؛ آنالیزهای اقتصادی نیز نشان داد که استفاده از این ماده در ساخت جاده، کاملاً اقتصادی است (Shirsavkar et al., 2010).

محققان از پلیمرهای مختلفی مانند پلی وینیل استات، پلی وینیل الکل، پلی وینیل اکریلیک و پلی اکرامیک نیز برای بهبود خصوصیات خاک‌های مختلف کرده‌اند (Tolleson et al., 2003; Abtahi et al., 2008).

با توجه به اینکه تاکنون در جاده‌های جنگلی، تجربه‌ای در زمینه استفاده از تثبیت‌کننده‌های پلیمری وجود نداشته است، در این پژوهش اثر نوعی ماده تثبیت‌کننده یونی (Road Packer Plus) که از لحاظ زیست‌محیطی تأیید شده است (Hu et al., 2007) بر روی نمونه‌های خاک رسی جنگلی (CH) که قسمت اعظم خاک جنگل‌های شمال را تشکیل می‌دهد با توجه به درصد پیشنهادشده توسط سازنده ماده (۰/۱۹ درصد)، بررسی شد.

کردند که نتایج نشان داد آنزیم استفاده‌شده، مقدار CBR را برای همه نمونه‌ها، به جز یک مورد بهبود می‌بخشد. (Santoni et al., 2003) تأثیر رزین‌های مختلف را بر مقاومت خاک بررسی کردند. آنها آزمایش مقاومت فشاری نامحدود را بر روی خاک شاهد و خاک تیمار شده با پلیمرهای طبیعی و مصنوعی انجام دادند که بیشترین مقاومت در مقایسه با نمونه‌های شاهد برای نمونه تیمارشده با لیگنوسولفونات^۱ به‌دست آمد. در بررسی دیگری (Santoni et al., 2006) تأثیر تثبیت‌کننده‌های غیرسنی را بررسی کردند که این تثبیت‌کننده‌های غیرسنی شامل یک لیگنوسولفونات، شش نوع پلیمر، یک سیلیکات و یک رزین بود که نتایج نشان داد نمونه‌های تیمارشده با پلیمرها و سیلیکات، مقاومت فشاری نامحدود بیشتری نسبت به نمونه‌های شاهد دارند.

(Oztas et al., 2007) اثر پلی‌وینیل‌الکل را بر تثبیت ذرات خاک بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که پس از عمل‌آوری ۴۸ ساعته نمونه‌ها، مقدار تخلخل، پایداری مصالح ریزدانه، استحکام و مقاومت مصالح به‌طرز چشمگیری با افزایش درصد پلیمر استفاده‌شده، افزایش می‌یابد. در همین سال، تحقیقی در کشور چین درباره کاربرد ماده Road Packer Plus در خاک‌های سولفید آهک انجام گرفت (Hu et al., 2007). در تحقیق مذکور آزمایش‌های، مختلف از جمله آزمایش مقاومت فشاری غیرمحصور و برش مستقیم انجام گرفت و تأثیرات زیست‌محیطی این ماده نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که این ماده موجب افزایش مقاومت نمونه - خاک‌های مورد نظر می‌شود و می‌تواند به‌عنوان یک ماده حفاظتی زیست‌محیطی در لایه زیراساس^۲ شاهراه‌ها یا بزرگراه‌ها و اساس^۳ جاده‌های درجه دو و درجه سه استفاده شود (Hu et al., 2007). تحقیق دیگری در زمینه بهسازی خاک جاده با استفاده از

¹ Lignosulfunate

² Sub Base

³ Base

مواد و روش‌ها

مواد

خاک استفاده‌شده در این پژوهش از کناره جاده فرعی جنگلی (شیروانی خاک‌برداری)، واقع در بخش نمخانه جنگل آموزشی پژوهشی خیرود دانشگاه تهران تهیه و به آزمایشگاه مکانیک خاک منتقل شد. ماده تثبیت‌کننده به کار رفته در این تحقیق (Road Packer Plus)، ماده‌ای به حالت مایع و کاتیونی و به رنگ قهوه‌ای متمایل به قرمز است که در کانادا ساخته شده است. این ماده نوعی اسید سولفونیک ارگانیک است که پایه گیاهی از چغندر قند دارد و به تأیید سازمان‌های فعال در زمینه سلامت انسان و محیط زیست رسیده است (Hu et al., 2007).


روش آزمایش

آزمایش دانه‌بندی براساس استاندارد ASTM D422 انجام پذیرفت. نمودار دانه‌بندی خاک مورد نظر در شکل ۱ مشاهده می‌شود. آزمایش حدود آتربرگ شامل حد روانی مطابق استاندارد BS^۱ و با استفاده از مخروط نفوذ انجام گرفت. برای تعیین حد روانی در استاندارد ASTM^۲ روش کاساگرانده معمول است، ولی از آنجا که در استاندارد BS، روش مخروط نفوذ توصیه شده است. در این تحقیق برای تعیین حد روانی از دستگاه مخروط نفوذ مطابق استاندارد BS و برای تعیین حد خمیری از استاندارد ASTM D4318 استفاده شد. آزمایش چگالی نسبی دانه‌ها مطابق استاندارد ASTM- D128 انجام گرفت و Gs خاک برابر ۲/۷۵ گرم در سانتی‌متر مکعب شد. سپس خاک به روش یونیفاید طبقه‌بندی شد که این خاک مطابق سیستم یونیفاید از نوع CH (رس با پلاستیسیته بالا) است.

روش تهیه و عمل‌آوری نمونه‌ها

براساس توصیه سازنده ماده RPP، این ماده برای تثبیت خاک‌هایی که دست کم ۱۵ درصد خاک رس و pH کمتر از ۸ دارند، قابل استفاده است. خاک استفاده‌شده در این پژوهش حاوی ۸۵ درصد رس و pH برابر با ۷/۴ است و بنابراین هر دو شرط لازم را دارد. در این پژوهش از درصد پیشنهادشده توسط سازنده ماده به منظور اصلاح و بهبود خاک، استفاده شد. در تهیه نمونه‌های خاک تثبیت‌شده، مقدار پیشنهادشده ماده افزودنی توسط سازنده ماده (۲۲۴ گرم در سانتی‌متر مکعب) براساس وزن خشک خاک به نمونه‌ها اضافه و مقدار رطوبت بهینه لازم نیز برپایه نتایج آزمایش تراکم استاندارد، با افزودن آب به خاک تأمین شد. نمونه‌های خاک تیمار شده با این ماده آماده شد و سپس براساس استانداردهای لازم، آزمایش حدود آتربرگ (ASTM-D43218)، آزمایش تراکم (ASTM-D698) و آزمایش CBR خشک (ASTM-D1883) به منظور تعیین ظرفیت باربری خاک بر روی نمونه‌های خاک (با چگالی حداکثر) تیمار شده با این ماده و شاهد انجام گرفت و سپس نتایج مقایسه شد. به منظور ساخت نمونه برای آزمایش CBR با توجه به دستورالعمل پیشنهادشده توسط سازنده ماده، آب و ماده به خاک اضافه و مخلوط شد؛ ۳۰ دقیقه بعد دوباره این مخلوط به هم زده شد و این عمل شش بار تکرار شد (Hu et al., 2007). این نمونه باید دست کم ۳۰ روز نگهداری می‌شد. چون در زمین ترافیک و آب‌وهوا بر آن تأثیر می‌گذارد، ولی در آزمایشگاه چون نمی‌توان تأثیر ترافیک و آب‌وهوا را در نظر گرفت، نمونه خاک تیمار شده مطابق دستورالعمل و با مقدار پیشنهادشده تهیه و ۳۰ روز نگهداری شد و سپس آزمایش CBR مطابق استاندارد انجام گرفت.

^۱ British Standard^۲ American Society for Testing and Materials



شکل ۱- نمودار دانه‌بندی


نتایج آزمایش در شکل ۲ مشاهده می‌شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود افزودن ماده RPP به خاک موجب افزایش وزن واحد حجم خشک خاک می‌شود و تغییری در رطوبت بهینه مشاهده نمی‌شود.

نتایج

نتایج حاصل از مقایسه حدود آتربرگ بر روی خاک تیمار شده و شاهد در جدول ۱ ارائه شده است. آزمایش‌های تراکم روی نمونه خاک شاهد و نیز مخلوط خاک با درصد پیشنهاد شده ماده انجام گرفت.

جدول ۱- نتایج حدود آتربرگ بر روی نمونه‌های خاک شاهد و تیمار شده


	خاک شاهد	خاک تیمار شده
حد روانی	۸۹/۱۶	۸۴/۷۶
حد خمیری	۳۵	۳۷/۷۹
شاخص خمیری	۵۴/۱۶	۴۶/۹۷



شکل ۲- نتایج آزمایش تراکم

آزمایش CBR روی نمونه‌های خاک شاهد و نیز نمونه خاک تیمار شده با درصد پیشنهادی سازنده ماده بعد از ۳۰ روز عمل‌آوری مطابق استاندارد ASTM D1883 انجام گرفت. نتایج حاصل از این

آزمایش در شکل ۳ و جدول ۲ آورده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، افزودن ماده RPP به خاک مطابق با نرخ پیشنهاد شده و عمل‌آوری به مدت ۳۰ روز موجب افزایش CBR می‌شود.



شکل ۳- نتایج آزمایش CBR

جدول ۲- نتایج آزمایش CBR

میزان نفوذ (mm)	خاک شاهد	خاک تیمار شده
۲/۵	۱۵/۸۰	۲۱/۷۳

(Abadjieva, 2006). همان‌طور که مشاهده می‌شود با افزودن ماده RPP تغییری در رطوبت بهینه مشاهده نمی‌شود. بنابر نظریه Scholen تثبیت‌کننده‌های یونی موجب تغییر شرایط محیطی از قلیایی به سمت اسیدی می‌شوند که می‌تواند موجب کامل کردن تغییرات در مولکول‌های مواد شود. ولی این تغییرات اغلب در درازمدت صورت می‌گیرد (Scholen, 1995). افزودن ماده RPP به خاک مطابق با نرخ پیشنهاد شده و عمل‌آوری به مدت ۳۰ روز موجب افزایش ۳۷/۵۳ درصدی CBR می‌شود که با نتایج Shirsavkar et al (2010), Abadjieva (2006) و Hu et al. (2010) همخوانی دارد. براساس مطالعات، ماده RPP قادر است خواص سطح خاک را توسط

بحث

نتایج حدود آتربرگ نشان‌دهنده کاهش ۴/۹۳ درصدی حد روانی و افزایش ۷/۹۷ درصدی حد خمیری و در نهایت کاهش ۱۳/۲۷ درصدی شاخص خمیری خاک بعد از افزودن ماده RPP است که با یافته‌های دیگر محققان مطابقت دارد (Scholen, 1995; Rauch et al., 2001; Abadjieva, 2006; Shirsavkar et al., 2010; Faisal, 2012). همچنین نتایج آزمایش تراکم نشان داد افزودن ۲۲۴ گرم در متر مکعب RPP (نرخ پیشنهاد شده توسط سازنده)، موجب افزایش ۰/۹۱ درصدی وزن واحد حجم خشک خاک می‌شود که این نتایج نیز با یافته‌های دیگر محققان سازگار است (Shirsavkar et al., 2010; Faisal, 2012)

سپاسگزاری

نگارندگان مراتب سپاس و قدردانی خود را از جناب آقای دکتر قوام‌الدین زاهدی‌امیری به دلیل در اختیار قرار دادن ماده پلیمری ابراز می‌دارند.

منابع

درخشانی، پیمان و شیما شمس‌راد، ۱۳۸۹. بررسی روش استفاده از مایع "آر.آر.پی" جهت تثبیت خاک در راهسازی و احداث خطوط راه آهن در: مجموعه مقالات دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، ۲۳ اردیبهشت، کرج، ۱-۱۰.

رادگهر، اسماعیل، راضی صحرایان، علی هاشمی و محمد محمدی، ۱۳۸۸. تثبیت خاک با استفاده از نانوپلیمرها، در: مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت‌ها، ۱-۲ آبان، تهران، ۱-۹.

فرزانه، اورنگ و عهدیه مصدق، ۱۳۹۰. بررسی آزمایشگاهی تثبیت خاک بستر راه کرمان - زنگی‌آباد با استفاده از چهار ماده آهک، ZAM II و RRPZAM I نشریه مهندسی عمران و نقشه‌برداری (دانشکده فنی دانشگاه تهران)، ۴۵ (۱): ۲۳-۳۳.

نامدار الیگودرزی، پوریا، علی رئیسی استبرق، جمال عبداللهی و مهرداد مقدس، ۱۳۹۱. بهسازی خاک‌های رسی با استفاده از سیمان و الیاف پلی‌اتیلن، در: مجموعه مقالات سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه‌های آبیاری و زهکشی. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. ۲۴ خرداد ماه، کرج، ۱-۸.

Abadjieva, T., 2001. Chemical stabilization for low cost roads in Botswana, In: Proceeding of First Road Transportation Technology Transfer Conference in Africa, May 23-25, Arusha, Tanzania, 409-414.

Abtahi, M., A. Ebadi., S.M. Hejazi, and M. Sheikhzadeh, 2008. On the use of textile fibers to achieve mechanical soil stabilization, In: Proceeding of 4th international textile, clothing and design conference - magic world of textiles, 5-8th October, Dubrovnik, Croatia.

یون‌های خود تغییر دهد (Hu et al., 2007). از طرفی واکنش‌های تبادل یونی، بزرگ‌ترین عامل کاهش خصوصیات خمیرایی خاک‌های ریزدانه است و شدت این کاهش، به شدت این واکنش‌ها بستگی دارد (فرزانه و مصدق، ۱۳۹۰). تثبیت‌کننده‌های یونی اغلب از طریق جانشینی کاتیونی موجب بهبود خواص خاک‌های رسی می‌شوند (Rauch et al., 2001) تثبیت‌کننده‌های یونی به‌عنوان کاتالیزور سرعت فرایند هوازگی کانی‌های خاک رس را افزایش می‌دهند (Scholen, 1995). این تثبیت‌کننده‌ها، تمرکز آب منفذی را به‌هم می‌زنند. در نتیجه واکنش‌های جانشینی یونی صورت می‌گیرد که موجب تجمع و یکپارچگی کانی‌های رسی می‌شود. همان‌گونه که جاذبه قوی‌تری بین کانی‌های رسی ایجاد می‌شود، کاتیون‌های آزادشده از الکترولیت یونی آب منفذی، به‌دلیل اختلاف والانس کاتیونی به‌وجودآمده، موجب فروپاشی کانی‌های رسی و تبدیل آنها به اشکال پایدارتری می‌شوند. در این فرایند، لایه دوگانه آب نیز از هر طرف زهکشی می‌شود. نتیجه عمومی چنین واکنشی به‌طور معمول کاهش پلاستیسیته، افزایش CBR و دانه‌ای شدن خاک است (Scholen, 1995).

Fairbrother (2011) در یک دسته‌بندی، مصالح روسازی جاده‌های جنگلی را از نظر ترافیک‌پذیری به سه دسته ضعیف ($CBR < 40$)، متوسط ($40 < CBR < 60$) و خوب ($60 < CBR$) تقسیم کرد. نتایج این پژوهش نشان داد که نمونه خاک شاهد در دسته اول، یعنی ضعیف از نظر ترافیک‌پذیری قرار می‌گیرد؛ بعد از افزودن نمونه این ماده، CBR نمونه خاک تیمار شده اگرچه افزایش می‌یابد، باز هم در همان دسته اول قرار می‌گیرد. پس می‌توان اظهار داشت تثبیت خاک مورد نظر با نرخ پیشنهادی تأثیر زیادی در بهبود خصوصیات خاک ندارد. پیشنهاد می‌شود به‌منظور نتیجه‌گیری بهتر، تأثیر این ماده با درصدهای متفاوت بر روی خاک‌های مختلف بررسی شود.

- Estabragh, A.R., M. Naseh, and A.A. Javadi, 2014. Improvement of clay soil by electro-osmosis technique, *Applied Clay Science*, 95(1): 23-36.
- Fairbrother, S., 2011. Estimating forest road aggregate strength by measuring fundamental aggregate properties, In: Proceedings of 34th council on forest engineering, 13-15 Jun, Quebec, 1-9.
- Faisal, A., 2012. Stabilization of residual soils using liquid chemical, *The Electronic Journal of Geotechnical Engineering*, 17(2): 115-126.
- Hu, L., H. Wu, and Q. Wen, 2013. Electro-osmotic consolidation: Laboratory test and numerical simulation, In: proceedings of the 18th international conference on soil mechanics and geotechnical engineering, September 2-6, Paris, 231-234.
- Hu, W., Q. Shang, S. Liu, Z. Zhao, Z. Fan, X. Gao, Y. Chang, Y. Zhong, and Q. Ou, 2007. The application technology of Roadpacker solidified limestone soil. In proceeding of first international conference on transportation engineering, July 22-24, Chengdu, China, 692-697.
- Hu, W.J., Q.S. Shang, S.T. Liu, Z.Z. Zhao, Z.J. Fan, X.C. Gao, Y. Chang, A. Kavak, G. Bilgen, and U. Mutman¹, 2010. In-situ modification of a road material using a special polymer, *Scientific Research and Essays*, 5(17): 2547-2555.
- Kavak, A., G. Bilgen, and U. Mutman¹, 2010. In-situ modification of a road material using a special polymer, *Scientific Research and Essays*, 5(7): 2547-2555.
- Lersow, M., 2001. Deep soil compaction as a method of ground improvement and to stabilization of wastes and slopes with danger of liquefaction, determining the modulus of deformation and shear strength parameters of loose rock, *Waste Management*, 21(1): 161-171.
- Mgangira, M.B., 2009. Evaluation of the effect of enzyme based liquid chemical stabilizer on subgrade soils. In: the proceedings of the 28th southern African transport conference, July 6-9, Pretoria, South Africa, 192-199.
- Oades, J.M., 1993. The role of biology in the formation, stabilization and degradation of soil structure, *Geoderma*, 56(1-4): 377-400.
- Oztas, T., A. Ozbek, and L. Aksakal, 2007. Structural developments in soil treated with polyvinyl alcohol, In: Proceedings of international conference on sustainable land use and management. June 10-13, Kanakkale, Turkey, 143-148.
- Petry, T., and D. Little, 2002. Review of stabilization of clays and expansive soils in pavements and lightly loaded structures—history, practice, and future, *Journal of Materials in Civil Engineering*, 14(6): 447-460.
- Rauch, A.F., J.S. Harmon, I. Katz, and H.M. Liljestrand, 2001. Liquid soil stabilizer: Measured effects on engineering properties of clay. In: Proceedings of 81th annual transportation board meeting, Washington, DC, 33-41.
- Santoni, R.L., J.S. Tingle, and M. Nieves, 2006. Accelerated strength improvement of silty sand with non-traditional additives, *Transportation Research Board*, 1936: 34-42.
- Santoni, R.L., J.S. Tingle, and S.L. Webster, 2003. Stabilization of silty sand with non-traditional additives. Transportation research record, 1787, TRB, National research council, Washington D.C, 61-70.
- Scholen, D.E., 1995. Stabilizer mechanisms in nonstandard stabilizers. In: Proceeding of 6th international conference on low-volume roads, 2, TRB, national academy press, June 25-29, Washington, DC, 252-260.
- Shirsavkar, S.S., and S. Koranne, 2010. Innovation in road construction using natural polymer, *The Electronic Journal of Geotechnical Engineering*, 15(1): 1614-1624.
- Tolleson, R., M. Shatnswi, E. Harman, and E. Mahdavian, 2003. An Evaluation of strength change on subgrade soils stabilized with an enzyme catalyst solution using CBR and SSG comparisons" Final report to university transportation center grant R-02-UTC-ULTERPAVB-GEO-01.

The influence of polymeric materials on soil stabilization of forest road and reduce environmental disturbance

F. Mousavi^{1*}, and E. Abdi²

¹Instructor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, I. R. Iran

²Associate Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran

(Received: 20 December 2014, Accepted: 26 October 2015)

Abstract

The pavement materials are always supplied from riverbed or mines located inside the forest. This leads to damages to animal and aquatic environments and habitat destruction. Finding efficient and low cost alternatives for supplying pavement materials along with environmental considerations are considered as an important issue. In this study, the effect of Road Packer Plus as a treatment to improve the physical and mechanical properties of soil, as a superseded method to reduce the environmental damages, was assessed. Various laboratory tests, including identify, Atterberg limit, compaction and California Bearing Ratio (CBR), were performed on control and treated samples with the recommended percentage of producer (0.019%). The results of Atterberg limit tests indicated that adding this material to soil decreased liquid limit, increased plasticity limit and finally decreased plasticity index. The result of compaction test showed that adding of RPP mater led to increased maximum dry density but the optimum water of soil remain constant. The result of CBR test showed that adding of RPP mater led to increasing in the bearing capacity, but the amount of improvement was less than the value claimed by the producer company. Therefore, this matter with the proposed dose has no significant effect on improvement of soil properties.

Keywords: Atterberg limit, Bearing capacity, Compaction, Maximum dry density.

